

Une performance thermique et
visuelle maximale

.....
new Colours
Collection
.....

SOLTIS

Perform 92

Applications

Stores de façades, stores de véranda et de verrière, stores à projection, voiles d'ombrage



■ Bloque jusqu'à 97% de la chaleur

Soltis Perform 92 agit comme un véritable bouclier thermique. Ses micro-aérations permettent de filtrer la chaleur réduisant ainsi les dépenses énergétiques du bâtiment.

■ La maîtrise de l'éblouissement

est associée à une excellente transparence pour un meilleur confort des usagers. Les performances thermiques et optiques du Soltis Perform 92 participent à l'obtention de points dans les programmes de certifications des bâtiments (LEED, BREEAM, Minergie, HQE...).

■ Haute tenue des coloris dans le temps

La teinte est préservée même après plusieurs années d'exposition (selon l'échelle ISO 105 A02).

4x PLUS RÉSISTANT

à la déformation qu'un produit standard

La résistance de la toile Soltis Perform 92 assure une longévité accrue pour mieux vous protéger dans le temps.

2x PLUS FIN

qu'un produit standard

Faible épaisseur pour une meilleure esthétique de la façade et un encombrement réduit même avec des hauteurs de stores importantes.

Soltis Perform 92 en 3 points clefs



Stabilité dimensionnelle
grâce à la technologie Précontraint®



Facilité de nettoyage




Résistance aux UV




SOLTIS

Perform 92




new Blanc neige 177 cm — 267 cm

92-50690




Blanc 177 cm — 267 cm

92-2044



Alu/Blanc 177 cm — 267 cm

92-2051



Alu/Grège 177 cm — 267 cm

92-2046




Alu/Alu 177 cm — 267 cm

92-2048




Alu/Gris moyen 177 cm — 267 cm

92-2074




Alu/Anthracite 177 cm

92-2068




Or 177 cm

92-50273




Cuivre 177 cm

92-50274



Métal martelé 177 cm — 267 cm

92-2045



Bronze 177 cm — 267 cm

92-2043




Coléoptère 177 cm

92-2149




new **Noir Profond** 177 cm — 267 cm


92-51176




Champagne 177 cm — 267 cm 92-2175




new Quartz 177 cm — 267 cm 92-50303




new Karité 177 cm — 267 cm 92-50843




Poivre 177 cm — 267 cm 92-2012




Chanvre 177 cm — 267 cm 92-50265




Beige sablé 177 cm — 267 cm 92-2135




Havane 177 cm 92-50266




new Taupe 177 cm — 267 cm 92-50850




Nuage 177 cm — 267 cm 92-50272




Gris galet 177 cm — 267 cm 92-2171



Béton 177 cm — 267 cm 92-2167




new Gris foncé 177 cm — 267 cm 92-51177




new Gris céleste 177 cm 92-51178



Anthracite 177 cm — 267 cm 92-2047




Vert mousse 177 cm 92-2158




new Vert de gris 177 cm 92-51179




new Vert tennis 177 cm 92-8056



new Brique 177 cm 92-51180




new Rouge profond 177 cm 92-51181




Bouton d'or 177 cm

92-2166



Lagon 177 cm

92-2160




Orange 177 cm

92-8204



Anis 177 cm

92-2157



new Bleu franc 177 cm

92-51182



Rouge 177 cm

92-8255

new Colours Collection

UNIVERS
TERRASSE



STORES
INTÉRIEURS



STORES
EXTÉRIEURS



Une gamme de coloris pour s'adapter à tous vos projets

La nouvelle gamme Soltis Perform 92 présente des coloris imaginés par notre bureau de style pour s'adapter à l'ensemble de l'environnement du bâtiment (menuiseries, façades, profilés). Les coloris possèdent des tons coordonnés avec les teintes les plus couramment utilisées (références RAL et NCS).




Téléchargez

notre référentiel
de correspondances
RAL et NCS




■ Coloris coordonnés avec Soltis Horizon 86



■ Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.



Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	①	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	②	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antialissure	③	Longévité esthétique et mécanique supérieures
Extrême planéité et faible épaisseur	④	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile

■ Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

	Laize (cm)	TS	RS	AS	TV n-h	ISO 52022-3* Vitrage D	
						g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ
92-2012	177 267	7	30	63	6	0,04	0,24
92-2043	177 267	4	13	83	4	0,04	0,28
92-2044	177 267	19	68	13	17	0,07	0,11
92-2045	177 267	4	35	61	4	0,03	0,22
92-2046 A	177 267	12	46	42	10	0,05	0,18
92-2046 B	177 267	12	63	25	10	0,05	0,14
92-2047	177 267	5	8	87	5	0,04	0,28
92-2048	177 267	8	46	46	8	0,04	0,18
92-2051 A	177 267	12	49	39	11	0,06	0,17
92-2051 B	177 267	12	70	18	11	0,05	0,10
92-2068 A	177 267	4	34	62	4	0,03	0,22
92-2068 B	177 267	4	8	88	4	0,04	0,28
92-2074 A	177 267	4	37	59	4	0,03	0,21
92-2074 B	177 267	4	25	71	4	0,03	0,24
92-2135	177 267	11	46	43	8	0,04	0,19
92-2149	177 267	5	16	79	4	0,04	0,27
92-2157	177 267	15	51	34	10	0,05	0,20
92-2158	177 267	7	28	65	5	0,03	0,24
92-2160	177 267	11	36	53	5	0,04	0,24
92-2166	177 267	21	54	25	17	0,07	0,19
92-2167	177 267	6	19	75	5	0,04	0,26

	Laize (cm)	TS	RS	AS	TV n-h	ISO 52022-3* Vitrage D	
						g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ
92-2171	177 267	8	41	51	6	0,04	0,20
92-2175	177 267	19	65	16	17	0,07	0,14
new 92-8056	177 267	2	10	88	2	0,03	0,28
92-8204	177 267	21	45	34	11	0,06	0,23
92-8255	177 267	12	28	60	4	0,05	0,27
92-50265	177 267	9	49	42	6	0,04	0,18
92-50266	177 267	4	19	77	4	0,03	0,26
92-50272	177 267	12	55	33	9	0,05	0,16
92-50273	177 267	8	42	50	5	0,04	0,21
92-50274	177 267	8	35	57	4	0,04	0,24
new 92-50303	177 267	15	63	22	10	0,05	0,15
new 92-50843	177 267	13	62	25	10	0,05	0,14
new 92-50850	177 267	5	31	64	3	0,03	0,23
new 92-50690	177 267	17	73	10	15	0,06	0,10
new 92-51176	177 267	3	5	92	3	0,03	0,29
new 92-51177	177 267	3	18	79	3	0,03	0,26
new 92-51178	177 267	5	20	75	4	0,03	0,26
new 92-51179	177 267	6	29	65	4	0,03	0,24
new 92-51180	177 267	6	27	67	3	0,03	0,26
new 92-51181	177 267	4	17	79	3	0,03	0,28
new 92-51182	177 267	8	26	66	4	0,03	0,27

TS : Transmission Solaire en %

RS : Réflexion Solaire en %

AS : Absorption Solaire en %

TS + RS + AS = 100% de l'énergie incidente

TV n-h : Transmission Lumière Visible normale - hémisphérique en %

A : Face aluminium exposée au soleil

B : Face couleur exposée au soleil

g_{tot}^e : Facteur Solaire extérieur

g_{tot}ⁱ : Facteur Solaire intérieur

*Méthode détaillée
ISO 52022-3

Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}^e.
Vitrage type "D" : double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4; remplissage Argon) g = 0,32 - U = 1,1



SOLTIS

Perform 92

	■ Propriétés techniques	Normes
Coefficient d'ouverture	4%	
Poids	420 g/m ² • 12.3 oz/sq.yd	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,45 mm • 450 microns	
Laize	177 cm - 267 cm • 69.6 in - 105.1 in	

■ Longueur des rouleaux		
Format standard pièce en 177 cm • 69.6 in.	50 ml • 54.6 yd	
Format standard pièce en 267 cm • 105.1 in.	40 ml • 43.7 yd	

■ Propriétés physiques		
Résistance rupture (chaîne/trame)	310/210 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	45/20 daN	DIN 53.363

■ Réaction au feu		
Classement	M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 — Class 1/EN 13773 — M1/UNE 23.727-90 VKF 5.3/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS — G1/GOST 30244-94 — Method 1&2/NFPA 701 Class 1/UNI 9177-87	
Euroclasse	B-s2,d0	EN 13501-1

■ Système de management		
Qualité		ISO 9001
Environnement		ISO 14001
Énergie		ISO 50001

■ Certifications, labels, garanties		
Technologie Précontraint®	         	

■ Outils et services		
ACV et FDES disponibles sur demande		
Outil d'évaluation d'économies d'énergies réalisables grâce aux protections solaires Soltis : SOLTISSIM. Contacter votre interlocuteur Serge Ferrari.		

¹ Logo «+=0» : résume l'engagement du Groupe Serge Ferrari en matière de RSE, pour aligner performance économique et impact positif. Retrouvez nos actions concrètes dans notre rapport RSE.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.